



Клей для лінолеуму та ковrolіну «Момент»

ВОДНО-ДИСПЕРСІЙНИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ЛІНОЛЕУМУ ТА ТЕКСТИЛЬНИХ ПОКРИТТІВ.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Водно-дисперсійний клей для лінолеуму та ковrolіну «Момент» призначений для укладання лінолеуму (напівкомерційного та побутового), ПВХ-плитки та текстильних покриттів на вбираючі мінеральні основи.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87 та ДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути сухою та міцною, без видимих пошкоджень. Перед застосуванням клею основа очищається від пилу, наплівів, масляних плям та інших речовин, що знижують адгезію клею до основи. Допустима вологість для бетону $\leq 3\%$ СМ; цементно-піщаних основ $\leq 2\%$ СМ; ангидридових основ $\leq 0,5\%$ СМ. Усі нерівності та неміцні ділянки основи слід видалити. Нерівні підлоги вирівняти за допомогою вирівнюючих сумішей ТМ «Момент». Основи з високим водопоглинанням (гігроскопічністю) заґрунтувати ґрунтовкою «Момент Грунт».

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Клей для лінолеуму та ковrolіну «Момент» слід ретельно перемішати у заводській тарі та нанести на основу за допомогою зубчастого шпателя. До укладання покриття приступити через 5–10 хвилин після нанесення клею. Покриття укладають на вологий клейовий шар (до утворення плівки). Нанесений клей не залишати відкритим довше 10–15 хвилин. Покриття слід міцно притиснути до поверхні та притерти за допомогою спеціального інструмента. Переконайтесь, що клей розподілено рівномірно і під покриттям не утворилися бульбашки повітря.

Укладання лінолеуму

При укладанні лінолеуму клей слід наносити на основу за допомогою зубчастого шпателя АЗ. Покриття укладають вільно, не допускаючи його деформацій, особливо у швах. При укладанні необхідно уникати потрапляння повітря під покриття. Між стіною та покриттям слід залишити невеликий зазор. Лінолеум щільно притискають до поверхні та притирають за допомогою спеціального інструмента чи коркової дошки. Після цього слід переконаватися в тому, що під покриттям не залишилося повітряних бульбашок. За необхідності краї лінолеуму через 10 хвилин після укладання можна повторно притиснути чи прикоткувати до основи важким валиком. Зварка швів здійснюється не раніше ніж через 24 години після укладання покриття.

Укладання текстильних покриттів

При укладанні текстильних покриттів клей слід наносити на основу за допомогою зубчастих шпательів В1 або В2 (у залежності від структури зворотного боку покриття). Текстильне покриття укладають вільно, не допускаючи його деформацій, особливо у швах. Між стіною та покриттям слід залишити невеликий зазор. Текстильне покриття щільно притискають до поверхні та притирають за допомогою спеціального інструмента. Після цього слід переконаватися в рівномірності приклеювання поверхні. За необхідності краї текстильного покриття через 10 хвилин після укладання можна повторно притиснути чи прикоткувати до основи важким валиком. Час підсушування клею не має перевищувати 5–10 хвилин для шпателя В1 і 10 хвилин для шпателя В2.

ПРИМІТКИ

Клей для лінолеуму та ковrolіну «Момент» слід використовувати за температури повітря та основи від $+15^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$ та вологості повітря 75%. Час висихання клею залежить від температурних умов, вологості та вбираючої здатності основи.

Плівку, що утворилася внаслідок тривалого зберігання клею, необхідно акуратно видалити.

Залишки клею не можна зливати у каналізацію! Свіжі залишки клею можна змити водою, а висохлі — видалити механічним способом.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Окрім вищевикладеної інформації про способи застосування матеріалу, при роботі з ним слід керуватися загальними інструкціями з укладання підлогових покриттів. У випадку використання продукту в умовах, не зазначених у технічному описі, слід самостійно провести тестові випробування або звернутися за консультацією до виробника.

ЗБЕРІГАННЯ

У фірмовій герметичній упаковці в сухих прохолодних приміщеннях — 12 місяців від дати виготовлення, вказаної на упаковці. Берегти від заморожування!

УТИЛІЗАЦІЯ

Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку утилізувати як побутові відходи.



Витрата:

від **350** г/м²

Час висихання:

10–15 хв

УПАКОВКА

Клей для лінолеуму та ковrolіну «Момент» розливають у пластмасові відра по 4,2 кг, 7 кг і 14 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад:	водна дисперсія акрилових співполімерів із органічними та неорганічними добавками
Густина:	приблизно 1,4 кг/л
Колір:	кремово-білий
Фізичний стан:	паста
Час попереднього підсушування клею:	приблизно 10 хвилин
Відкритий час:	10–15 хвилин
Можливість прикладення навантаження:	через 24 години
Досягнення максимальної міцності склеювання:	через 72 години
Температура застосування:	від $+15^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$
Температура експлуатації:	до $+50^{\circ}\text{C}$
Витрата при нанесенні:	
- шпателем АЗ:	приблизно 350 г/м ²
- шпателем В1:	приблизно 400 г/м ²
- шпателем В2:	приблизно 550 г/м ²

Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові і не можуть слугувати основою для претензій. Продукція торгової марки «Момент» постійно вдосконалюється. З цієї причини технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього сповіщення.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність клею для лінолеуму та ковrolіну «Момент» вказаним технічним характеристикам за умов виконання правил транспортування, зберігання та нанесення, зазначених у цьому технічному описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також за його застосування з іншою метою та в умовах, не передбачених цим технічним описом. Із моменту появи представленого технічного опису всі попередні стають недійсними.