



Монтажна піна всесезонна «Момент»

ВЛАСТИВОСТІ

- висока адгезія до бетону, дерева, ПВХ, алюмінію, каменю, металу та інших будівельних матеріалів
- забезпечує термо- та звукоізоляцію
- затверділу піну можна різати, штукатурити, фарбувати
- не потребує пістолета
- вологостійка
- довговічна
- стійка до УФ-випромінювання
- застосовується при низьких температурах

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Застосовується для монтажу віконних і дверних рам, заповнення порожнин, герметизації отворів у покрівельних конструкціях та ізоляційних матеріалах; створення звуконепроникних екранів; заповнення порожнин навколо труб; фіксації та ізоляції стінних панелей, покрівельних плиток тощо.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Поверхні, на які буде наноситися монтажна піна, мають бути чистими та знепилені. Вони можуть бути вологими, але не покритими льодом чи інєєм. Для акуратного виконання робіт прикрийте прилеглі поверхні. Щоб запобігти деформації дверних коробок, перед нанесенням монтажної піни закріпіть їх розпірками.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Перед застосуванням зберігати балон при кімнатній температурі ($+20 \pm 2$ °C) не менше 12 годин. Для досягнення найкращого результату перед нанесенням піни слід зволожити поверхні. Добре струснути балон не менше 20 разів (або протягом 15 секунд). Приєднати спрямовуючу трубку до клапана. Робоче положення балона — донизу. Шви заповнювати на 2/3 об'єму. Оскільки піна розширюється в 2–2,5 рази до остаточного затвердіння, необхідно передбачити достатньо вільного простору для її розширення. При мінусових температурах розширення піни менше та залежить від температури. При дуже низьких температурах процес затвердіння проходитиме повільніше через низьку вологість, тому рекомендується не чіпати та не різати піну протягом тривалого часу. Надлишок піни можна зрізати ножом після її повного затвердіння. Незатверділу піну можна видалити ацетоном. Затверділу піну можна видалити лише механічним шляхом.

ПРИМІТКИ

Берегти від дітей! Уникати контакту піни зі шкірою та очима. Для запобігання потрапляння піни на шкіру чи в очі під час роботи необхідно використовувати захисні окуляри чи маску для обличчя та рукавиці.

При потраплянні продукту на шкіру або в очі негайно промийте їх водою й за необхідності зверніться по допомогу до лікаря, показавши упаковку з цією інформацією.

Не вдихати випари. Забезпечити достатню вентиляцію приміщення. При недостатній вентиляції приміщення слід одягати респіратор для захисту від органічних випарів та аерозолів.

Увага! Балон знаходиться під тиском. Берегти від впливу прямих сонячних променів і не допускати нагрівання вище $+50$ °C. Після використання балон не розкривати та не проколювати.

Легкозаймистий! Тримати подалі від джерел вогню. Не розпалювати на полум'я чи розпечені предмети. У робочих приміщеннях не палити.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Окрім вищевикладеної інформації про застосування матеріалу, при роботі з ним слід керуватися чинними нормативними документами. У разі використання матеріалу за інших умов необхідно самостійно провести випробування або звернутися за консультацією до виробника.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати у вертикальному положенні при температурі від -5 °C до $+25$ °C 12 місяців від дати виготовлення, вказаної на балоні.

УТИЛІЗАЦІЯ

Порожній балон після повного виходу газів та затвердіння піни утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА

Балон 750 мл.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вигляд:	в'язка суміш, що піниться при виході з балона та твердіє при контакті з вологою у повітрі
Основа:	поліуретан
Склад:	4,4-дифенілметандіізоціанат, пропан-бутан
Запах:	легкий специфічний запах на стадії затвердіння; відсутність запаху у твердому стані
Густина:	< 35 кг/м ³



Об'єм:

750 мл

Вихід продукту:

до **45** л

Час, після якого продукт не липне: 10–18 хвилин (при $+20$ °C і відносній вологості $> 30\%$)

Час схоплювання: приблизно 1 година при відносній вологості 93% або 18 годин при відносній вологості 15%; максимум — 24 години

Об'єм розширення: $< 180\%$

Тиск: < 400 Н/дм³

Терmostійкість затверділої піни: від -55 °C до $+90$ °C

Абсорбція води твердіючою піною: максимум 20%

Міцність на розрив: мінімум 5 Н/см²

Міцність на стиск: мінімум 5 Н/см²

Стабільність розмірів: $\pm 7\%$

Температура займання затверділої піни: $> +400$ °C

Теплопровідність затверділої піни: 0,030 Вт/(м • K)

Температура застосування: від -10 °C до $+30$ °C

Затвердіння: протягом 24 годин

Вихід продукту: до 45 л (залежить від температури та вологості повітря)

Температура застосування, °C	Час затвердіння, год*	Розширення до, л**
-10	10–12	20
-5	8–10	25
0	5–7	30
+20	1,5	45

*При мінусових температурах час затвердіння піни буде довшим і залежатиме від температури.

**При мінусових температурах розширення піни буде меншим і залежатиме від температури.

Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові і не можуть слугувати основою для претензій. Продукція торгової марки «Момент» постійно вдосконалюється. З цієї причини технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього сповіщення.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність монтажної піни всесезонної «Момент» вказаним технічним характеристикам за умов виконання правил транспортування, зберігання та нанесення, зазначених у цьому описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також за його застосування з іншою метою та в умовах, не передбачених цим описом. Із моменту появи цього технічного опису всі попередні стають недейсними.