Ceresit

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

CT 325

Армирующая стеклосетка

Армирующая сетка для систем утепления Ceresit Ceretherm.

СВОЙСТВА

- **устойчива к воздействию щелочи**
- **повышает трещиностойкость защитного слоя**
- **устойчива к разрывным нагрузкам**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Армирующая сетка предназначена для всех скрепленных систем внешней теплоизоляции Ceresit. На фасадах или цоколях зданий, которые подвергаются значительным механическим нагрузкам, рекомендуется укладывать Ceresit CT 325 в два слоя или использовать армирующую сетку с более высокой плотностью в 330 г/м^2.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Готовая к применению смесь для армирования Ceresit должна быть равномерно распределена по поверхности плит теплоизоляции. На подготовленный слой следует немедленно уложить армирующую сетку, при помощи металлического шпателя погрузить ее в слой раствора и нанести второй слой растворной смеси (1,5–2,0 мм). Правильно уложенная сетка не видна, и должна быть полностью покрыта раствором. Необходимо обеспечить перекрытие сетки с соседними уложенными поясами на величину около 10 см. Края сетки не должны совпадать со стыками между плитами утеплителя.

Если в стене имеются проемы прямоугольной формы (например, окна), то следует дополнительно усилить углы кусками сети размером около 20 x 30 см, расположив их диагонально.

ПРИМЕЧАНИЯ

Характеристики сетки основаны на практическом опыте и испытаниях, проведенных при температуре материала и

окружающей среды +23 °C и относительной влажности 50%. В других условиях технологические параметры могут изменяться.

РЕКОМЕНДАЦИИ

При выполнении работ по устройству систем теплоизоляции, в том числе и укладке армирующей сетки, необходимо руководствоваться следующими документами: ДСТУ Б В.2.6-36:2008, «Пособием по устройству системы скрепленной внешней теплоизоляции зданий и сооружений Ceresit», технологическими картами по устройству теплоизоляции строительных конструкций с применением материалов Ceresit.

ХРАНЕНИЕ

В фирменной упаковке в закрытых помещениях.

УПАКОВКА

На 1 паллете 30 рулонов шириной 1,1 м и длиной 50 м.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав:	стеклоткань E-Glass
Цвет:	темно-зеленый, с логотипом
Нити основы:	24 x 2 на 100 мм
Нити утка:	22 на 100 мм
Ширина рулона:	110 см
Длина рулона:	50 м
Переплетение:	перевивка, препятствующая смещению сетки
Масса ткани:	≥160 г/м^2
Размер ячейки сетки:	4,0 мм x 4,0 мм
Прочность на разрыв, стандартные условия:	
- нити основы:	2075 Н/5 см
- нити утка:	2180 Н/5 см
Прочность на разрыв, после 28 дней в 5% NaOH:	
- нити основы:	не менее 1100 Н/5 см
- нити утка:	не менее 1200 Н/5 см
Продольное удлинение:	<3,3%
Поперечное удлинение:	<2,7%
Расход:	около 1,1 м/м^2

Соответствует требованиям ДСТУ Б В.2.6-36:2008

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие сетки Ceresit CT 325 тт 160 указанным техническим характеристикам при выполнении правил транспортировки, хранения, приготовления и нанесения, приведенных в данном техническом описании. Производитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в других целях и условиях, не предусмотренных техническим описанием. С момента появления данного технического описания все предыдущие становятся недействительными.