# CF 90

Ceresit

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

# Эластичный полиуретановый заполнитель пор в резиновых спортивных ковриках

## СВОЙСТВА

- эластичный
- ударостойкий
- износостойкий
- химически стойкий
- высокая адгезия к органическим минеральным основаниям

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ceresit CF 90 применяется для заполнения пор в резиновых ковриках и подготовки поверхности под укладку последующих слоев, таких как Ceresit CF 93. Применяется для многоцелевых напольных покрытий в спортивных залах: например, в залах для игры в баскетбол, гандбол, мини-футбол и др., по органическим и минеральным основаниям.

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Резиновые коврики заводского изготовления или покрытия, выполненные из полимерных паст, наполненных легкой крошкой из полиэтилена, полипропилена, диенового мономера и др. эластичных композиций необходимо очищать от пыли, грязи, жирных веществ. Пропылесосить и просушить.

## ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Полиуретановый заполнитель Ceresit CF 90 поставляется в виде двух компонентов, каждый в отдельной емкости. Компонент А (основной) и Б (отвердитель) перед применением необходимо тщательно перемешать при помощи электромиксера до получения однородной массы. Приготовленная смесь наносится на поверхность коврика с помощью шпателя. Наносить следует столько полиуретановой смеси, чтобы равномерно покрыть все поры резинового коврика. Обработанную поверхность необходимо защищать от попадания воды не менее, чем 8–10 часов.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Работы следует выполнять при температуре основания от +5°С до +30°С. Все вышеизложенные рекомендации эффективны при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 80%. В других условиях технологические параметры полиуретанового покрытия могут измениться.

## РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме вышеизложенной информации о применении материала, при работе с ним следует руководствоваться действующими нормативными документами по устройству полиуретановых покрытий полов. При менение материала не представляет трудности при условии соблюдения правил, изложенных в данном техническом описании. В случае использования материала для других целей необходимо провести пробные испытания или обратиться за советом к производителю. Работы по нанесению необходимо производить с соблюдением правил техники безопасности и применени-

ем индивидуальных средств защиты – спецодежды (комбинезон), перчаток и защитных очков. При работе необходимо беречь глаза и кожу.

## СРОК ХРАНЕНИЯ

В фирменной герметичной упаковке в сухих помещениях при температуре не выше +35°С – не более 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке. Беречь от замораживания!

## УПАКОВКА

Полиуретановый заполнитель Ceresit CF 90 фасуется в металлические вёдра: компонент А – 15 кг и компонент Б – 3 кг.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Состав: | двухкомпонентный полиуретан |
| Цвет: | серый |
| Плотность:<br>- компонент А:<br>- смесь: | <br>1,42 ± 0,05 г/см$^3$<br>1,38 ± 0,05 г/см$^3$ |
| Пропорция смешивания: | компонент А:Б = 5:1 |
| Температура основания: | от +5°С до +30°С |
| Жизнеспособность: | 25–35 минут |
| Высыхание: | 14–20 часов |
| Твердость по Шору (D): | 25 ± 5 |
| Вязкость:<br>- компонент А:<br>- смесь: | <br>28000 ± 8000 mPas<br>15000 ± 5000 mPas |
| Расход: | 400–600 г/м$^2$<br>в зависимости<br>от поверхности коврика |

## ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие полиуретанового заполнителя Ceresit CF 90 указанным техническим характеристикам при выполнении правил транспортирования, хранения, приготовления и нанесения, которые приведены в данном техническом описании.
Производитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в других целях и условиях, не предусмотренных этим описанием.
С момента появления настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.