

CT 740 VISAGE



visage

Декоративная краска с эффектом «Металлик»

Для окраски поверхностей с эффектом «Металлик» внутри и снаружи зданий.

СВОЙСТВА

- ▶ Низкое водопоглощение
- ▶ Устойчива к атмосферным воздействиям
- ▶ Доступна в трех цветах

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Краска Ceresit CT 740 VISAGE предназначена для отделки поверхностей строительных конструкций и элементов с эффектом «Металлик». Применяется внутри и снаружи зданий по минеральным основаниям (бетон, цементно-песчаные и цементно-известковые штукатурки), а также по тонкослойным штукатуркам Ceresit (полимерцементным, акриловым, силиконовым), в том числе и в системах теплоизоляции фасадов.

Поверхности, покрытые краской Ceresit CT 740 VISAGE, приобретают «металлический» эффект. Особый эффект достигается при отделке отдельных архитектурных деталей и небольших участков фасада.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть сухим (влажность не более 4%) и прочным, без видимых разрушений. Перед применением штукатурки основание очищается от пыли, наплывов, масляных пятен и других веществ, уменьшающих адгезию раствора к основанию. При необходимости основания должны быть выровнены материалами Ceresit с учетом материала основания и его состояния.

Бетонные основания («возраст» не менее 28 суток), прочные и плотные цементно-песчаные и цементно-известковые штукатурки («возраст» не менее 14 суток), армированный защитный слой системы теплоизоляции из материала Ceresit CT 85 или Ceresit CT 190 и полимерцементные тонкослойные декоративные штукатурки («возраст» не менее 3 суток) перед нанесением краски обрабатываются Ceresit CT 17.

Тонкослойные акриловые и силиконовые декоративные штукатурки должны иметь «возраст» более 3 суток.

Гипсовые основания (внутри зданий) влажностью менее 1% перед окрашиванием Ceresit CT 740 VISAGE дважды грунтуются Ceresit CT 17.

Основания из ДСП, ригипса и гипсокартона (только внутри



зданий), закрепленные в соответствии с рекомендациями производителей этих материалов, грунтуются Ceresit CT 17. Малярные (красочные) покрытия, обои и остатки клея перед нанесением грунтовки должны быть полностью удалены, а поверхность вымыта водой и высушена.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перед применением краски следует удалить сепаратор из фольги и тщательно перемешать содержимое упаковки при помощи низкооборотистой дрели с насадкой, кроме того, следует периодически перемешивать содержимое емкости в процессе работы.

Краска наносится кистью, валиком или распылением в два слоя. В зависимости от температуры окружающей среды и влажности воздуха второй слой наносится через 4–6 часов. Не следует использовать инструменты или емкости со следами ржавчины.

Работы на одной поверхности должны выполняться непрерывно, с использованием краски с одним номером партии, указанным на упаковке, или смешивать содержимое контейнеров с разными номерами партий.

При нанесении краски следует защищать поверхности, не подлежащие окраске (окна, двери, зеленые насаждения и т. п.) пленкой или фольгой.

Не высохшую краску с поверхностей и инструмента можно смыть водой.

ПРИМЕЧАНИЕ

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и поверхности нанесения от +5 °С до +25 °С, относительной влажности воздуха не более 80%. Все вышеизложенные рекомендации эффективны при температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время высыхания материала может измениться.

Контакт с краской стеклянных, керамических, деревянных, металлических или каменных поверхностей может привести к неустраняемому изменению их цвета, поэтому не подлежащие окраске поверхности должны быть защищены.

Выполнять работы следует в соответствующей спецодежде, используя защитные перчатки и очки. При попадании краски в глаза следует промыть их большим количеством воды и обратиться за консультацией к врачу.

Хранить в недоступном для детей месте.

РЕКОМЕНДАЦИИ

При выполнении наружных работ не следует наносить краску на стены, подверженные интенсивному солнечному воздействию.

Свежее покрытие необходимо защищать от дождевых осадков, а также чрезмерного пересыхания и отрицательных температур. Строительные леса необходимо закрывать сеткой или пленкой.

Открытые емкости следует тщательно закрывать, а их содержимое использовать как можно быстрее.

Кроме вышеизложенной информации по применению Ceresit CT 740 VISAGE следует руководствоваться действующей нормативной документацией и соблюдать правила техники безопасности. В случае использования материала в условиях, не рассмотренных в настоящем техническом описании, следует самостоятельно провести пробные испытания или обратиться за советом к производителю.

СРОК ХРАНЕНИЯ

В фирменной герметичной упаковке в сухих помещениях при температуре от +5 °С до +30 °С – 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке.

Предохранять от замораживания!

Беречь от воздействия прямых солнечных лучей!

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор. Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПАКОВКА

Краска Ceresit CT 740 VISAGE фасуется в пластиковые емкости по 4 л.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав:	дисперсия акриловых смол с минеральными наполнителями и пигментами
Плотность:	около 1,35 кг/дм ³
Температура применения:	от +5 °С до +25 °С
Устойчивость к дождю:	после 24 часов
Ориентировочный расход краски в зависимости от фактуры поверхности и ее впитывающих свойств:	около 0,3 л/м ² за два слоя
Эквивалент сопротивления диффузии водяных паров воздушной прослойки, Sd (м):	не более 0,15
Стойкость к очистке щеткой:	≥ 2 000 циклов
Водопоглощение:	≤ 0,1 кг/м ² × ч ^{0,5}
pH:	около 8,0

ДОСТУПНЫЕ ОТТЕНКИ

Наименование:	Australia Silver Iceland Silver American Gold
---------------	---

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие краски Ceresit CT 740 VISAGE указанным техническим характеристикам при выполнении правил хранения, приготовления и нанесения, которые приведены в данном описании. Производитель не несет ответственности за неправильное использование краски, а также за ее применение в других целях и условиях, не предусмотренных этим описанием. С появлением настоящего технического описания все предыдущие описания считаются недействительными.