TS 52

Ceresit

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Монтажная пена профессиональная зимняя

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- **точная дозировка**
- **стабильность вспененного материала**
- **высокая адгезия к основаниям**
- **быстрое отвердение**
- **высокая тепло- и звукоизоляция**
- **устойчива к старению**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для установки звуко- и теплоизоляционных материалов, окон и дверей.
Для герметизации отверстий, щелей, стыков, мест соединений кровельных конструкций и изоляционных материалов, проходов труб.
Также монтажная пена Ceresit TS 52 применяется для монтажа строительных деталей. Профессиональная пена быстро наносится, удобна и проста в применении, имеет хорошую заполняющую способность и низкое вторичное расширение. Использование монтажной пены Ceresit TS 52 значительно ускоряет и облегчает работу.

ПРИМЕЧАНИЕ

Баллон находится под давлением. Предохранять от воздействия солнечных лучей и не допускать нагрева свыше +50°C. Держать вдали от источников огня и в недоступном для детей месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа:	4,4-диизоцианат дифенилметана
Запах:	слабый специфический запах во время отвердения, в затвердевшем состоянии запаха не имеет
Выход пены:	до 25–45 л
Плотность:	макс. 25 кг/м³
Время схватывания:	7–16 мин
Коэффициент теплопроводности:	0,030 Вт/м•К
Прочность на сжатие:	0,03 Н/мм²
Прочность на растяжение:	0,03 Н/мм²
Оптимальная температура для проведения работ:	около +20°C
Время полного затвердевания:	максимум 24 часа
При -10°C	7–10 часов
При 0°C	3–5 часов
При +20°C	1,5 часа
Температура основания при применении пены:	от -10°C до +25°C
Температура эксплуатации:	от -55°C до +90°C
Огнестойкость затвердевшейпены:	Самозатухающий, класс B3 (DIN4102)
Срок годности:	12 месяцев со дня изготовления
Хранение:	хранить в вертикальном положении при температуре не выше +50°C. Складировать при температуре от +5°C до +25°C (для зимней пены возможна транспортировка при температуре не ниже -20°C)
Упаковка:	750 мл